

LIMITED
«Euro-Ceramics»



ОБЩЕСТВО
 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Евро-Керамика»

ООО «ЕВРО-КЕРАМИКА»
 Ю/А: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 6
 П/А: 181502, Псковская обл., г. Печоры, ул. Заводская, 1,
 Тел. (81148) 2-33-56. Факс (81148) 2-28-30.
 E-mail: euro_ceramica@hotmail.ru, euro-ceramica@hotmail.ru
 www.euro-ceramica.net

Основной государственный номер-1036001702043
 ИНН 6015006694 / 772901001

Расчетный счет № 40702810200000001855

Филиал ЗАО «ЭКСИ-БАНК» Псковский г. Псков

БИК – 045805722

Кор.счет № 30101810400000000722

ОКВЭД-26.30, 14.22, 15.81. ОКПО – 41590893

№ _____

Физико-механические показатели керамического гранита (ГРЕС) 330*330*8 (*12) мм

Наименование показателей	ГОСТ 6787 - 2001	Стандарт EN 176	Фактические значения для плитки толщиной *8 (*12) мм
1. Предельные отклонения размеров плиток от номинальных размеров:			
- по длине и ширине	± 1,5 мм	0,6%	0,4%
- по толщине	± 0,5 мм	5,0%	2,5%
2. Косоугольность (отклонение формы плиток от прямоугольной)	< 1,5 мм	0,6%	0,4%
3. Отклонение лицевой поверхности от плоскости (кривизна)	< 1,5 мм	0,5%	+0,3% - 0,2%
4. Искривление граней	< 1,5 мм	0,5%	0,3%
5. Водопоглощение	≤ 3,5%	≤ 0,5%	≤ 0,2%
6. Сопротивление истиранию Износостойкость (по кварцевому песку)	— < 0,18 г/см ³	≤ 205 мм ³ —	≤ 130 мм ³ —
7. Предел прочности на изгиб	> 28 N/мм ²	> 27 N/мм ²	50 (55) N/мм ²
8. Разрушающая нагрузка, N	Не регламентируется	Не регламентируется	2000 (4000) N
9. Твердость по шкале МООСа	—	> 5	≥ 7
10. Стойкость к загрязнению	—	без видимого изменения	без видимого изменения
11. Устойчивость к травлению	—	без видимого изменения	без видимого изменения
12. Тепловой удар	—	без изменения	без изменения
13. Морозостойкость	≥ 25 циклов	без видимых дефектов	без видимых дефектов

Генеральный директор



В. Ю. Панченко